

Lega di Alluminio serie

Serie																
Lega	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	V	Ti	Bi	Ga	Pb	Zr	Altro Cad	Altro Tot.	Altri min.
1050	0,25	0,4	0,05	0,05	0,05	/	0,07	/	0,05	/	/	/	/	0,03	/	99,5
1060	0,25	0,35	0,05	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	/	99,6
1070	0,2	0,25	0,03	0,03	0,03	/	0,07	/	0,03	/	/	/	/	0,03	/	99,7
1080	0,15	0,15	0,03	0,02	0,02	/	0,06	/	0,02	/	/	/	/	0,02	/	99,8
1100	0,95 Si+Fe	/	0,05 0,20	0,05	/	/	0,1	/	/	/	/	/	/	0,05	0,15	99
1200	1,0 Si+Fe	/	0,05	0,05	/	/	0,1	/	/	/	/	/	/	0,05	0,15	99
1250	0,2	0,4	0,1	0,01	0,01	0,01	0,05	/	/	/	/	/	/	0,03	/	99,5
1350	0,1	0,4	0,05	0,01	/	0,01	0,05	/	/	/	/	/	/	0,03	0,1	99,5

“Altro” si applica agli elementi per i quali non sono indicati.