

Lega di Alluminio serie 2000

Serie 2000																
Lega	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	V	Ti	Bi	Ga	Pb	Zr	Altro Cad	Altro Tot.	Altri min.
2007	0,8	0,8	3,30 4,60	0,50 1,00	0,40 1,80	0,1	/	0,20 Sn	0,2	0,2	/	0,80 1,50	/	0,1	0,3	/
2011	0,4	0,7	5,00 6,00	/	/	/	0,3	/	/	0,20 0,6	/	0,20 0,40	/	0,05	0,15	/
2014	0,20 1,2	0,7	3,90 5,0	0,40 1,20	0,20 0,8	0,1	0,25	/	0,15	/	/	/	/	0,05	0,15	/
2017A	0,20 0,80	0,7	3,5 4,5	0,40 1,00	0,1	1	0,25	/	/	/	/	/	/	0,05	0,15	/
2017B	0,8	0	2,2 3,0	0,2	0,20 0,5	0,1	0,25	/	/	/	/	/	/	0,05	0,15	/
2618	0,15 0,25	0,90 1,40	1,8 2,7	0,25	1,20 1,8	/	0,1	/	0,2	/	/	/	/	0,05	0,15	/
2219	0,2	0,3	5,8 6,8	0,20 0,40	0,02	/	0,1	0,05 0,2	0,02 0,10	/	/	/	/	0,05	0,15	/
2024	0,5	0,5	3,8 4,9	0,30 0,90	1,20 1,8	0,1	0,25	/	0,15	/	/	/	/	0,05	0,15	/
2030	0,8	0,7	6,5 4,5	0,2 1,0	0,50 1,3	0,1	0,5	/	0,2	0,2	/	0,8 1,50	/	0,05	0,15	/

“Altro” si applica agli elementi per i quali non sono indicati altri limiti.